



ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIoT  
94 420 LE PLESSIS TREVISE

Tel : 01.45.93.30.30

Fax : 01.45.93.30.03

E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

LE PRODUIT QU'IL  
VOUS FAUT

**A711**

## **K'LAQUEBRILL** **Peinture Laque Finition**

### **UTILISATION**

Peinture de couvertures et de retouches particulièrement recommandée pour les carrosseries automobiles.  
Application directe sur tôles d'acier, fonte aluminium et sur alliages, chaudières, radiateurs, etc. ...

### **MODE D'EMPLOI**

Agiter vigoureusement tête en bas pendant 60 secondes.  
Pulvériser sur du métal dégraissé, passivé ou sablé à environ 20 centimètres des points à couvrir.  
Purger tête en bas après chaque utilisation afin de laisser l'orifice du diffuseur indemne de peinture.  
Laisser sécher.  
Séchage : Air à 20°C – 75 % Hygrométrie.  
Hors poussière : 5 à 10 min.  
Hors rayures après 30-40 min.  
Sec manipulable : 2 heures.  
Sec à cœur : environ 24 heures.

### **CARACTERISTIQUES**

Résine nitro-cellulosique.  
Peinture très garnissante au brillant prononcé.  
Excellente tenue aux intempéries et aux U.V.  
Non jaunissante.  
Séchage et durcissement rapides.  
Etiquette de sécurité des solvants aromatiques.  
Couleurs : Jaune – Bleu – Vert – Blanc – Noir – Rouge – Orange + tous les RAL

### **RECOMMANDATIONS**

Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température à 50°C.  
Ne pas percer ni brûler même après usage.  
Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent.  
**Tenir hors de la portée des enfants.**  
**XI Irritant / Extrêmement inflammable**

### **GARANTIE**

Ne contrôlant pas les applications, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.  
Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.