

ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLEROT
94 420 LE PLESSIS TREVISE

Tel : 01.45.93.30.30

Fax : 01.45.93.30.03

E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

LE PRODUIT QU'IL
VOUS FAUT

V702

K'LICICAP PEINTURE POUR SOL MONOCOMPOSANT

DESIGNATION

Peinture pour sol monocomposant à base de résine uréthane.

CLASSIFICATION

AFNOR NFT 36 005 – Famille I Classe 4 a.

DESTINATION

Emplacement : Extérieur – Intérieur
Localisation : sols sportifs, garages, parking, magasins, ateliers...
Supports : béton, bois, fer.

PROPRIETES

Excellent accrochage.
Antipoussière, évite l'usure des chapes.
Faciles d'emploi.

MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59-3.

Préparation des supports :

- ❑ Sur béton sec, éliminer la laitance par sablage humide ou nettoyage chimique au **K'LICICAP** suivi d'un rinçage abondant.
- ❑ Sur anciennes peintures, gratter, poncer et dégraisser. S'assurer de la bonne adhérence de l'ancien revêtement avec le support.
- ❑ Sur bois et parquet, poncer et dégraisser le support au moyen de solvants chlorés (Trichloréthylène).
- ❑ Sur fer, brosser et gratter soigneusement pour éliminer la rouille et la calamine non adhérentes. Appliquer une couche d'antirouille de type **K'STOP-R** (Réf. V700).

Application :

- ❑ Brosse et rouleau : diluer de 0 à 5%
- ❑ Pistolet : diluer de 10 à 15%
- ❑ Airless : diluer de 5 à 6%

- ❑ Appliquer en 2 couches.

Diluant :

White Spirit.

Rendement :

- ❑ Sur support régulier moyennement absorbent : 8 à 9 m²/l ou 6 à 7 m²/kg.
- SECHAGE à 20°C ET HUMIDITE RELATIVE DE 65%.
- ❑ Hors poussières : 2 heures.
 - ❑ Sec : 5 heures.
 - ❑ Recouvrable : 24 heures.
 - ❑ Mise en service pour un trafic léger : 48 heures après la dernière couche.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Inflammable. Ne jamais manipuler à proximité d'une flamme.

Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols.

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Pour de plus amples renseignements, se référer à la FDS.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liant : résine Alkyde Uréthane.

Densité : 1.32.

Extrait sec : 72%.

Taux volumique d'extrait sec : 54%

Point éclair : 35°C.

Transport :

RTMD-R : 3, 31° c)

RID/ADR : "Exempté selon le marginal 2301 E"

IMDG : 3372

ONU : 1263.

GARANTIES

K'LICICAP est garanti conformément aux dispositions légales en vigueur.